

ORDOCOL MS 55 - Mastic-colle MS polymère

Référence : 500325



Description



Mastic-colle à base de MS polymère, élastique avec une très haute adhérence et une bonne tenue à l'humidité. Assure l'étanchéité de jointures de 3 à 25 mm de large. Peut être peint dans les 4 heures après application. Température d'application : de + 5°C à + 35°C. Densité : 1,40 g/cm³. Vitesse de polymérisation : 3-4 mm/ 24 h. Allongement à la rupture : 270% selon DIN 53 504 / ISO 37. Résistance à la traction : 2,7 N/mm² selon DIN 53 504 / ISO 37. Dureté Shore A : 55. Tenue mécanique : +/- 30 kg/cm².

+ Produits

Application possible sur support humide
Excellent vieillissement
Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux
Sans solvant, isocyanate, halogène, et silicone

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CDT	UNITÉ DE VENTE
500325	Noir	Cartouche de 290 ml	1 pièce
500326	Blanc	Cartouche de 290 ml	1 pièce
500327	Gris	Cartouche de 290 ml	1 pièce