

## ORDOCOL MS 60 - Mastic-colle MS polymère

Référence : 500324



### Description



Mastic-colle élastique à vulcanisation rapide à base de MS polymère, élastique avec une très haute adhérence initiale et une bonne tenue à l'humidité.

Élasticité permanente après polymérisation.

Peut être peint après 4 heures.

Température d'application : de + 5°C à + 40°C.

Formation de peau (23°C et 50% HR) : 17 min.

Tension 100% élasticité : 1,6 n/mm<sup>2</sup> selon ISO 8339.

Vitesse de durcissement (23°C et 50% HR) : 2,5 à 3 mm/24h.

Densité : 1,56 g/ml selon ISO 1183.

Allongement à la rupture : 110% selon ISO 8339.

Résistance à la traction : 1,7 N/mm<sup>2</sup> selon ISO 8339.

Dureté Shore A : 60 selon ISO 868.

### + Produits

Sans solvant, isocyanate et phtalate

Bonne résistance aux produits chimiques, aux UV et aux intempéries

Utilisation sans primaire sur des matériaux lourds (sans étais)

Convient pour tout collage à très fortes contraintes mécaniques

### Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CDT	UNITÉ DE VENTE
500324	Blanc	Cartouche de 290 ml	1 pièce