

SILORDO N19 - Mastic silicone

Référence: 500052





Description

(Snjf

Mastic silicone monocomposant de type alcoxy à bas module d'élasticité et de réticulation neutre. Température d'application : de + 5°C à + 40°C.

Densité: 1,04 g/cm³.

Formation de peau : 35 minutes. Sec au toucher : 15 à 20 minutes.

Module à 100% : 0,37 MPa selon ISO 8339. Résistance à la rupture : 0,70 MPa selon ISO 8339.

Allongement à la rupture : 300%. Dureté Shore : 24 selon DIN 53505.

+ Produits

Excellente tenue aux UV et aux brouillards salins. Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports courants de la construction.

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CDT	UNITÉ DE VENTE
500052	Blanc RAL 9016	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500053	Translucide	Cartouche de 300 ml	1 pièce